

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NACO

42/1 Ấp Đông, Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

SON EPOXY PHỦ NACO DÙNG CHO SÀN BÊ-TÔNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM	Sơn epoxy phủ màu NACO là dòng sơn 2 thành phần được sản xuất từ nhựa epoxy, chất đóng rắn, hoạt chất màu, dung môi và các phụ gia khác.
ỨNG DỤNG	Sơn epoxy phủ màu NACO dùng làm lớp sơn bảo vệ và trang trí trên bề mặt sàn bê-tông, có độ bám dính rất tốt, màng sơn đánh cứng và bền chắc. Sử dụng phù hợp cho các công trình trong nhà.
ĐẶC TÍNH	Màng sơn đánh cứng, bền chắc; chịu va chạm và chịu mài mòn. Bám dính rất tốt trên nền bê-tông Chịu đựng tốt trong môi trường kiềm, axit, dầu mỡ và một số hoá chất.
MÀU SẮC	Màu trong bảng màu sơn NACO hoặc theo màu sắc yêu cầu của khách hàng.
QUY CÁCH BAO BÌ	5 kg/bộ (4 lít/bộ) và 20 kg/bộ (16 lít/bộ)
TỶ LỆ PHA TRỘN	4 thành phần nước sơn pha với 1 thành phần chất đóng rắn theo khối lượng
CHẤT PHA LOĂNG	Dung môi NACO, tỷ lệ pha 0 - 15% theo thể tích
THỜI GIAN SỬ DỤNG SAU KHI	Nhiệt độ 10 °C 20 °C 30 °C
HOÀN THÀNH PHA TRỘN SƠN	Thời gian 9 giờ 7 giờ 5 giờ
TỶ TRỌNG (Khối lượng riêng)	1.30 ± 0.05 kg/lít
ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN	Màng sơn khô: 40 micron/lớp
ĐỊNH MỨC (Độ che phủ)	Lý thuyết : 12 m2/lít (10 m2/kg). Tỷ lệ tiêu hao có thể thay đổi phụ thuộc điều kiện bề mặt, môi trường, phương pháp sơn...
THỜI GIAN KHÔ	Nhiệt độ 10 °C 20 °C 30 °C Khô sờ được 4 giờ 3 giờ 2 giờ Khô cứng 16 giờ 12 giờ 8 giờ
THỜI GIAN SƠN LỚP KẾ TIẾP	Tối thiểu 16 giờ 12 giờ 8 giờ
BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ	Tối đa 24 tháng. Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát tránh tia lửa, nguồn nhiệt Không cậy nắp khi chưa sử dụng, đặt thùng sơn ở vị trí đứng thẳng Dùng ngay sau khi cậy nắp.
ĐIỂM CHÓP CHÁY	> 42 °C

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải sạch, khô, bằng phẳng và không dính dầu mỡ. Bề mặt phải được mài nhám nhẵn bóng trước khi sơn, mỗi lớp sơn phải được mài nhám và vệ sinh sạch sẽ trước khi sơn lớp sơn tiếp theo.

Pha 2 thành phần đúng tỷ lệ theo khối lượng: 4 nước sơn pha với 1 chất đóng rắn.

Dụng cụ thi công, chất pha loãng

Súng phun chân không (cỡ béc phun: 0.021 ~ 0.023", áp suất phun: 100 ~ 150 kg/cm^2), cọ quét, con lăn, . . .

Pha loãng bằng dung môi, tỷ lệ pha từ 0 - 15% theo thể tích.

Sơ đồ sơn đề nghị

Số TT	Sản phẩm sơn sử dụng	Số lớp	Tổng độ dày màng sơn khô
1	Sơn epoxy lót NACO	1	50 micron
2	Sơn epoxy phủ NACO (theo bảng màu NACO hoặc màu yêu cầu)	2	80 micron

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Thi công trong môi trường thông thoáng hạn chế hút bụi sơn, không tiếp xúc trực tiếp với sơn

Đeo khẩu trang, kính, các thiết bị bảo hộ khi thi công

Không để sơn dính vào mắt, da. Nếu dính vào mắt nên rửa nhiều bằng nước sạch. Nếu có những biểu hiện khác thường đến các trung tâm y tế gần nhất

Xử lý sơn thái, thừa theo tiêu chuẩn môi trường.